

Zsinegnek nevezzük azt a cérnát, amelynek felületét keményítőt tartalmazó anyaggal bevonjuk, ezt követően simítjuk, majd fényesítjük. Az eljárás során a cérnában levő szennyeződéseket eltávolítjuk, a termék felületét simábbá tesszük. A felhasználói igényeknek megfelelően különböző átmérőjű és szakítószilárdságú zsinegek készülnek.

A zsinegek kiserelése általában gombolyagban történik, de lehetséges keresztcsévén, motringban, esetleg megadott hosszúságra felvágva.



## Nm 2/0,40 natúr zsineg

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Kiserelés:  | 100, 200, 500 gr gombolyag  |
| Csomagolás: | 100/10, 100/20, 48/24 db/kg |
| Vastagság:  | cca 2,5 mm                  |
| Kiadósság:  | 200 m/kg                    |
| Szakítóerő: | 48 kg                       |



## Nm 2/0,90 natúr zsineg

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Kiserelés:  | 100, 200, 500 gr gombolyag  |
| Csomagolás: | 100/10, 100/20, 48/24 db/kg |
| Vastagság:  | cca 2,0 mm                  |
| Kiadósság:  | 450 m/kg                    |
| Szakítóerő: | 19 kg                       |



## Nm 2/1,25 natúr zsineg

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kiserelés:  | 200 gr gombolyag |
| Csomagolás: | 100/20 db/kg     |
| Vastagság:  | cca 1,5 mm       |
| Kiadósság:  | 625 m/kg         |
| Szakítóerő: | 16 kg            |



## Nm 2/1,75 natúr zsineg

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kiserelés:  | 200 gr gombolyag |
| Csomagolás: | 100/20 db/kg     |
| Vastagság:  | cca 1,0 mm       |
| Kiadósság:  | 875 m/kg         |
| Szakítóerő: | 13 kg            |



## Nm 2/1,75 fehérített zsineg

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Kiserelés:  | 200 gr gombolyag     |
| Csomagolás: | 100/10, 100/20 db/kg |
| Vastagság:  | cca 0,8 mm           |
| Kiadósság:  | 875 m/kg             |
| Szakítóerő: | 15 kg                |



## Nm 2/2,5 natúr zsineg

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Kiserelés:  | 100, 200 gr gombolyag |
| Csomagolás: | 100/10, 100/20 db/kg  |
| Vastagság:  | cca 0,8 mm            |
| Kiadósság:  | 1250 m/kg             |
| Szakítóerő: | 10 kg                 |



ALAPÍTVÁI877

**ELSŐ MAGYAR KENDERFONÓ ZRT.**

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 160.



Telefon/Fax: +36 62 221-033 • Fax: +36 62 222 843 • E-mail: [info@kenderfono.hu](mailto:info@kenderfono.hu)

[www.kenderfono.hu](http://www.kenderfono.hu)

## Nm 2/3,5 natúr zsineg

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kiszerelés: | 100 gr gombolyag |
| Csomagolás: | 100/10 db/kg     |
| Vastagság:  | cca 0,7 mm       |
| Kiadósság:  | 1750 m/kg        |
| Szakítóerő: | 7 kg             |



## Nm 2/5 natúr zsineg

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kiszerelés: | 100 gr gombolyag |
| Csomagolás: | 00/10 db/kg      |
| Vastagság:  | cca 0,5 mm       |
| Kiadósság:  | 2500 m/kg        |
| Szakítóerő: | 6,5 kg           |



## Nm 3/0,40 natúr zsineg

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Kiszerelés: | 200, 500 gr gombolyag |
| Csomagolás: | 100/20, 48/24 db/kg   |
| Vastagság:  | cca 3,0 mm            |
| Kiadósság:  | 133 m/kg              |
| Szakítóerő: | 78 kg                 |



## Nm 3/1,75 natúr zsineg

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kiszerelés: | 500 gr gombolyag |
| Csomagolás: | 48/24 db/kg      |
| Vastagság:  | cca 1,5 mm       |
| Kiadósság:  | 583 m/kg         |
| Szakítóerő: | 18 kg            |



## Nm 3/3,5 natúr zsineg

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Kiszerelés: | 1 és 3 kg keresztorsó |
| Csomagolás: |                       |
| Vastagság:  | cca 1,2 mm            |
| Kiadósság:  | 1166 m/kg             |
| Szakítóerő: | 11 kg                 |



## Nm 4/0,70 natúr zsineg

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kiszerelés: | 2 kg keresztorsó |
| Csomagolás: |                  |
| Vastagság:  |                  |
| Kiadósság:  | 175 m/kg         |
| Szakítóerő: | 80 kg            |



## Nm 5/0,70 natúr zsineg

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kiszerelés: | 2 kg keresztorsó |
| Csomagolás: |                  |
| Vastagság:  |                  |
| Kiadósság:  | 140 m/kg         |
| Szakítóerő: | 77 kg            |



## Vágott natúr kötöző

|             |                |
|-------------|----------------|
| Fajta:      | Nm 0,40/2      |
| Kiszerelés: | 60 cm vágott   |
| Kiadósság:  | 200 m/kg       |
| Szakítóerő: |                |
| Csomagolás: | cca 25 kg/bála |



**ELSŐ MAGYAR KENDERFONÓ ZRT.**

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 160.



Telefon/Fax: +36 62 221-033 • Fax: +36 62 222 843 • E-mail: [info@kenderfono.hu](mailto:info@kenderfono.hu)

[www.kenderfono.hu](http://www.kenderfono.hu)